

# LUXPROTECT HOT GLOSS UV



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Thickness</b>	25 micron
<b>Tensile Strength</b>	MD: 8.30 kg/mm <sup>2</sup> - min. 6 TD: 12.90 kg/mm <sup>2</sup> - min. 12 ASTM D882
<b>Tensile Elongation</b>	MD: 196.00% - max. 200 TD: 40.00% - max. 70 ASTM D882
<b>Haze</b>	2.80% - max. 8 ASTM D1003
<b>Gloss 60°</b>	103.00 - min. 90 ASTM D2457
<b>Wetting tension inside</b>	44.00 dyne/cm - min. 44 ASTM D2578
<b>Wetting tension outside</b>	38.00 dyne/cm - min. 38 ASTM D2578
<b>Initial sealing temperature</b>	90 ~ 120 °C DIC
<b>Sealing strength</b>	718.00 g/25mm - min. 600 DIC

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.