

Filmoflex Blockout Matt 610

ITEM	DATA	UNIT	TEST METHOD
Fabric	High tenacity yarns 100%PES(500D)		DIN EN ISO2060
Construction	Weaving 28*28	inch	DIN60001
Total weight	610	g/sq.m	DIN53352 BS3424 method5A
Weight of fabric	120	g/sq.m	DIN53352 BS3424 method5B
Weight of pvc coating	490	g/sq.m	DIN53352 BS3424 method5B
Tensile strength	Warp: 1850	N/5cm	DIN53354 BS3424 method6A
	Weft: 1350		
Tearing strength	Warp: 235	N	DIN53356 BS3424 method 7A
	Weft: 220		
Adhesion	80	N/5cm	DIN53357 BS3425 method9B
Suitable temperature	-20 -----+70	°C	DIN 53372 BS3424 method10
Flame retardancy	FR B1		
Lacquering	No		

Le informazioni pubblicate riguardanti I nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.