

Fibra di vetro

- Dati tecnici**

N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Ordito	81 ± 1 / dm
	Trama	50 ± 1 / dm
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Tessuto greggio	155 g/m ² ± 10%
	Tessuto apprettato	200 g/m ² ± 15%
RESISTENZA ALLA TRAZIONE SP 04/02/13 (ISO 4606)	Ordito	Carico di rottura Valore medio 450 N/5cm
	Trama	Valore medio 800 N/5cm

Larghezza tessuto: 1000 ± 10 mm

Lunghezza rotolo: 25 mt

- Altro**

I difetti che rimangono visibili dopo una corretta applicazione sono evidenziati con appositi tagliandi.

Ogni rotolo può contenere al massimo 3 difetti.

Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto.

Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo.